



0416

SSAB Europe Oy

Rautaruukintie 155, 92101 Raahe

21

0416 - CPR - 3665

SFS-EN 13242

LD-MaHk 30/70

Hydraulisesti sitoutuva LD- ja masuunikuonasta seossuhteella 30/70 valmistettu koostekiviaines maa- ja tierakenteisiin.

Raekoko		0/8
Rakeisuus		G _{A85} G _{T_A20}
Tyypirakeisuus	mm	%
	8	99
	6,3	95
	4	90
	2	80
	1	70
	0,063	5
Kiintotiheys		3,00 ± 0,50 Mg/m ³
Puhtaus		
Hienoaineksen määrä		f ₁₀
Paisuminen		V ₅
Koostumus / määrä		
Happoliukoiset sulfaatit		AS _{NR}
Kokonaisrikki		S ₂
Jäädytys-sulatuskestävyys		NPD

Lisätietoja

Jäädytys-sulatuskestävyyttä ei testata LD-masuunihiekalle, koska testimenetelmä ei anna oikeaa tulosta huokoiselle materiaalille.