



0416

**SSAB Europe Oy**

**Rautaruukintie 155, 92101 Raahe**

**20**

**0416 - CPD - 3665**

**SFS-EN 13242**

**LD-MaHk 50/50**

Hydraulisesti sitoutuva LD- ja masuunikuonasta seossuhteella 50/50 valmistettu koostekiviaines maa- ja tierakenteisiin.

<b>Raekoko</b>		0/8
<b>Rakeisuus</b>		G <sub>A85</sub>
		G <sub>T20</sub>
<b>Tyypirakeisuus</b>	mm	%
	8	99
	6,3	95
	4	90
	2	80
	1	60
	0,063	5
<b>Kiintotiheys</b>		3,00 ± 0,50 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Puhtaus</b>		
<b>Hienoaineksen määrä</b>		f <sub>10</sub>
<b>Paisuminen</b>		V <sub>5</sub>
<b>Koostumus / määrä</b>		
<b>Happoliukoiset sulfaatit</b>		AS <sub>NR</sub>
<b>Kokonaisrikki</b>		S <sub>2</sub>
<b>Jäädytys-sulatuskestävyys</b>		NPD

**Lisätietoja**

Jäädytys-sulatuskestävyyttä ei testata LD-masuunihiekalle, koska testimenettelmä ei anna oikeaa tulosta huokoiselle materiaalille.