

### Användningsområde

Slitlager på grusvägar samt till gång och cykelbanor.

### Kvalitetssäkring

Materialet deklarerar enligt ATB Väg 2005 krav på "Obundna överbyggnadsmaterial Specifikationer" enligt SS-EN 13285.



### Fysikalisk analys/egenskap


#### Kornkurva

Enl ATB 2005:112

Tabell: 112. E12.1-1

Sikt mm	0,063	0,5	1	2	4	8	16	22,4
Övre %	15	30	33	42	57	77	99	
Nedre %	8	15	22	30	43	63	85	100

#### Diagram



**Bulkdensitet** Ca 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

**Korndensitet** Ca 2,75 Mg/m<sup>3</sup>

**Flisighetstal** 1,31

**Los-Angelestal** 30 %

**Kulkvarnsvärde** 18 %