

Utgåva: 02

Utfärdad: 2014-11-10

Användningsområde

Ridbanor, rasthagar, grusplaner mm.
I övrigt se vår hemsida.

Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

Speciella egenskaper

- Porös, hög förmåga att magasinera fukt.
- Hög bindningsförmåga med cementliknande bindningar.
- Låg densitet.
- God dräneringsfunktion.
- Hög friktion mellan kornen.
- Banans hårdhet justeras lätt med hjälp av harvning.

Kvalitetssäkring

Produkten hanteras i batcher.
Kontroll/justering av kornkurvan sker med fastslagna intervaller under tillverkningen.

Hälso- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatablad för Hyttsten 0/8.

Kemisk analys [vikt-%]

Analys	Rikt
SiO ₂	34
CaO	30
MgO	16,5
Al ₂ O ₃	13
TiO ₂	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,5

Fysikalisk analys/egenskap

Kornkurva

