

Konstruktionsstål S355J2

S355 är ett lågkolhaltigt, svetsbart konstruktionsstål. Finns tillgängligt från lager i form av varmvalsad stång i runt, fyrkantigt och platt

format, samt som rundstång i normaliserat och kalldraget utförande.

Typisk analys

% C	% Si	% Mn	% P	% S
0,18	0,30	1,50	<0,025	0,030

Kolekvivalent, CEV* (max), vid nominell diameter eller tjocklek i mm

≤40	>40 - ≤150	>150 - ≤250	>250
0,45	0,47	0,49	0,52

* CEV = %C + %Mn/6 + (%Cr+%Mo+%V)/5 + (%Cu+%Ni)/15

Mekaniska egenskaper

Tillstånd	Godstjocklek (*), mm	R _{eH} , N/mm ² min	R _m , N/mm ²	A, % min	HB	KV min 27J vid °C
Varmvalsat	-16	355	470 - 630	22	140 - 200	-20
"	>16 - 40	345	"	"	"	"
"	>40 - 63	335	"	21	"	"
"	>63 - 80	325	"	20	"	"
"	>80 - 100	315	"	"	"	"
"	>100 - 150	295	450 - 600	18	"	"
"	>150 - 200	285	"	17	"	"
"	>200 - 290	275	"	"	"	"
Normaliserat (grovsvarvat)	>150 - 200	285	450 - 630	"	207 max	-40
"	>200 - 250	275	"	"	"	"
"	>250 - 505	260	"	16	"	"
Kalldraget (komprimerad axel)	>5 - 16	490	600 - 850	9	190 - 250	Ingen garanti
"	>16 - 40	460	600 - 820	"	185 - 240	"
"	>40 - 63	400	580 - 800	10	180 - 230	"
"	>63 - 100	375	550 - 740	11	175 - 220	"

*Se separat datablad för information om dimensionstoleranser.

Motsvarande normer

S355 finns normerat i SS-EN 10025-2. I varmvalsat utförande motsvaras stålet av S355J2 + AR, i normaliserat utförande av S355J2 + N och som

kalldraget av S355J2C + C (standarden i det sistnämnda fallet är SS-EN 10277-2). De (utgångna) SS-beteckningarna är 2172 och 2174.

Varmformning och värmebehandling

Smidning	900-1200°C	Svalning fritt i luft.
Normalisering	900-930°C, hålltid 15-60 min. beroende på dimension.	Svalning fritt i luft.
Seghårdning	900-930°C, hålltid 15-60 min. Kylning i vatten eller polymer.	Anlöpning 550-600°C. Svalning fritt i luft.
Avspänningsglödning	550-600°C, hålltid 1-2 tim.	Fördröjd svalning.
Sätthårdning	Uppkolning 850-930°C. Hårdning 780-830°C. Kylning i olja eller etappbad.	Anlöpning 150-200°C. Svalning fritt i luft.

Svetsning

S355 har mycket god svetsbarhet. MAG-svetsning med CO₂ eller 80% Ar/20% CO₂ som skyddsgas är att föredra. Lämpliga tillsatsmaterial är Autorod 12.64, Aristorod 12.50

eller motsvarande. Vid MMA-svetsning bör enbart basiska elektroder användas, t ex. OK 48.00, OK 55.00 eller motsvarande.