

Kullagerstål 100CrMo7 (Ovako 824B)

100CrMo7 är ett kullagerstål med något högre legeringsinnehåll än 100Cr6 och som lagerhålls i rörformat. I leveranstillstånd är rören glödgade för att underlätta maskinbearbetning. Genom värmebehandling kan kullagerstål uppnå hög hårdhet, hållfasthet, slitstyrka och

motstånd mot utmattning. Denna egenskapskombination gör att ståltypen fungerar utmärkt i en rad andra applikationer förutom just kul- och rullningslager. I jämförelse med 100Cr6 kan full genomhärdning uppnås för större vägg-tjocklekar.

Typisk analys (*)

% C	% Si	% Mn	% P	% S	% Cr	% Mo
0,98	0,30	0,30	0,01	0,01	1,80	0,20

*Stålet är behandlat med aluminium.

Format/tillstånd	Dimension (*), mm	Mekaniska egenskaper			
		Rp0,2, N/mm ² min	R _m , N/mm ²	A, % min	Hårdhet
Leveranstillstånd Rör, varmvalsat, glödgat	102,2/47,0 - 183,0/116,2	420	700 max	27	HB 200 max
Efter värmebehandling (+)	Alla	1700	2200	2	HRC 61

* Se separat datablad för information om dimensionstoleranser. † Typiska värden, enbart för information.

Motsvarande normer

Stålets analys uppfyller fordringarna för stål 100CrMo7 i SS-EN-ISO 683-17. Hårdheten i leveranstillstånd motsvarar tillstånd "+AC" i denna norm.

Smidning	800-1050°C. Smids omedelbart efter full temperatur har uppnåtts.	Svalning fritt i luft.
Mjukglödning	800-820°C, hålltid 2 timmar efter genomvärmning.	Svalning i ugn 20°C/timme till 650°C därefter fritt i luft.
Avspänningslödning	550-650°C, hålltid 2 timmar efter genomvärmning.	Svalning i ugn till 500°C därefter fritt i luft.
Härdning	850-880°C, hålltid 15-60 minuter beroende på dimension. Kylning i olja eller etappbad.	För komplicerade detaljer, bör kylningen avbrytas vid 100-150°C följt av dubbelanlöpning.
Anlöpning	150-500°C (oftast 150-200°C) beroende på vilken kombination hårdhet/segghet som eftersträvas, hålltid 1 timme. Temperaturintervallet 250-350°C bör undvikas.	Svalning fritt i luft.
Ythärdning	100CrMo7 passar bra för induktionshärdning för att uppnå ythårdhet 60-64 HRC.	Anlöpning 150-200°C.

Svetsning

100CrMo7 är inte lämplig för svetsning.

Maskinbearbetning

För rekommendationer avseende svarvning och borrarning av 100CrMo7, se separat datablad.