

# 550MW

**Materialebetegnelse:** 550MW  
Ovako 550MW

M-behandlet for  
optimal bearbejdning

## Kemisk Analyse:

	C	Si	Mn	P	S	V
Min.					0,08	
Max.	0,20	0,55	1,60	0,035	0,12	0,09

## Mekaniske værdier:

Diameter mm Ø	ReH min. N/mm <sup>2</sup>	Rm min. N/mm <sup>2</sup>	A5 min. %	Hårdhed Ca. HB	Slagsejhed min. 27 J ved
20-55	500	550-750	10	200	+20°

## Øvrige data:

<b>Dimensioner:</b>	Dimensionsområde 20-55 mm Ø kun fra værksproduktion. Fra Tibnor lager er 550MW erstattet af 550MW+, dimensionsområde 20-55 mm Ø. Dimensionsoversigt se Specialstål Lagerliste under sortiment.
<b>Udførelse:</b>	Trukket.
<b>Tolerance:</b>	ISO h9. Se toleranceskema under øvrige tekniske data for de enkelte dimensioners tolerancespænd.
<b>Rethed:</b>	Max. 1 mm/1000 mm
<b>Leveringslængde:</b>	3000 mm, -0/+200 mm, fasede ender
<b>Certifikat:</b>	3.1/EN10204
<b>Farvemærkning:</b>	Rosa

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.

 **TIBNOR**