

550MW+

Materialebetegnelse: 550MW+
Ovako 550MW+

M-behandlet for
optimal bearbejdning

Kemisk Analyse:

	C	Si	Mn	P	S	V
Min.					0,13	
Max.	0,20	0,55	1,60	0,035	0,17	0,09

Mekaniske værdier:

Diameter mm Ø	ReH min. N/mm ²	Rm min. N/mm ²	A5 min. %	Hårdhed Ca. HB	Slagsejhed min. 27 J ved
20-55	500	550-750	10	200	+20°

Øvrige data:

Dimensioner:	Dimensionsområde 20-55 mm Ø fra Tibnor lager (har erstattet 550MW), øvrige dimensioner fra værksproduktion. Dimensionsoversigt se Specialstål Lagerliste under sortiment.
Udførelse:	Trukket.
Tolerance:	ISO h9. Se toleranceskema under øvrige tekniske data for de enkelte dimensioners tolerancespænd.
Rethed:	Max. 1 mm/1000 mm
Leveringslængde:	3000 mm, -0/+200 mm, fasede ender
Certifikat:	3.1/EN10204
Farvemærkning:	Rosa

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.