



280

Materialebetegnelse: 280
Ovako 280

Kemisk Analyse:

	C	Si	Mn	P	S	V
Min.	0,16	0,25	1,30		0,015	0,07
Max.	0,20	0,45	1,60	0,035	0,035	0,11

Mekaniske værdier:

Diameter mm Ø	ReH min. N/mm ²	Rm min. N/mm ²	A5 min. %	Hårdhed Ca. HB	Slagsejhed min. 27 J ved
20-80	450	580-750	21	200	0°
>80 – 160	410	580-750	19	200	0°
>160 – 180	380	580-750	19	200	0°

Øvrige data:

Dimensioner:	Dimensionsområde 20-180 mm Ø fra Tibnor lager, øvrige dimensioner fra værksproduktion. Dimensionsoversigt se Specialstål Lagerliste under sortiment.
Udførelse:	Valset.
Tolerance:	EN10060. Se toleranceskema under øvrige tekniske data for de enkelte dimensioners tolerancespænd.
Leveringslængde:	5-6 meter.
Certifikat:	3.1/EN10204
Farvemærkning:	Orange

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.

